

Quality	SNCM447
According to Standard	JIS G 4053 : 2008
Number	-



Comparable Standards	EN	W.N.	AISI			
-----------------------------	-----------	-------------	-------------	--	--	--

	-	-	-			
--	---	---	---	--	--	--

Chemical Analysis	C %	Mn %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
--------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	0.44 to 0.50	0.60 to 0.90	0.15 to 0.35	0.60 to 1.00	1.60 to 2.00	0.15 to 0.30
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	P%	S%				
--	-----------	-----------	--	--	--	--

	0.030 max.	0.030 max.				
--	------------	------------	--	--	--	--

Hot Work and Heat Treatment Temperatures

	Preheat Treatment °C	Austenitizing °C	Hardening °C	Tempering °C
--	-----------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

Mechanical Properties at Room Temperature

	Ø	Rp0,2 min.	Rm	A min. %	KV min. J	Max Hardness
--	----------	-------------------	-----------	-----------------	------------------	---------------------

Condition	mm.	N/mm2	N/mm2			HB
	-	-	-	-	-	-